

PREMIUM

BISOL Duplex Deflect Pro

Monokristalni moduli s 108 polovičnimi celicami / BDO 430-440 W



Slovenski proizvod



Višje nazivne moči



Manjše izgube



Ustrezno certificiran proizvod



Manjši vpliv senčenja



Razvrščanje modulov za donosnejšo investicijo



Učinkovitost pretvorbe modula do 22,3 %




Izključno pozitivne tolerance izhodne moči



Visoka učinkovitost pri nizki osvetlitvi

Jamstva:



Linearno jamstvo 85 % izhodne moči v 25. letu




Jamstvo na proizvod Standard: 15 let Extra: 20 let

Skladni z:




Certifikate lahko pridobite na posebno zahtevo in proti morebitnemu dodatnemu plačilu.


I-U krivulja pri različnih osvetlitvah




I-U krivulja pri različnih temperaturah celic



Dimenzije



Presek okvirja



Električne lastnosti pri STC (AM 1,5, 1.000 W/m², 25 °C):

Tip modula	BDO	430	435	440
Vršna moč	P_{MPP} [W]	430	435	440
Kratkostični tok	I_{SC} [A]	14,4	14,4	14,6
Napetost odprtih spenk	U_{OC} [V]	38,1	38,2	38,4
Tok vršne moči	I_{MPP} [A]	13,7	13,8	13,9
Napetost vršne moči	U_{MPP} [V]	31,4	31,6	31,7
Učinkovitost pretvorbe modula	η_M [%]	22,0	22,3	22,5
Učinkovitost celice	η_C [%]	24,0	24,3	24,6
Toleranca izhodne moči			0/+5 W	
Maksimalna sistemska napetost			1.500 V	
Najvišji reverzni tok			25 A	
Razred zaščite			Razred II	

Na zahtevo dobavljivi tudi moduli drugih vršnih moči. | Učinkovitost pretvorbe pri osvetlitvi 200 W/m²: 99,3 % ali več od učinkovitosti pretvorbe pri STC. | Toleranca merjenja U_{OC} in I_{SC} ter drugih parametrov je ± 3 %.

Električne lastnosti pri NOCT (AM 1,5, 800 W/m², 42 °C, veter: 1 m/s):

Tip modula	BDO	430	435	440
Vršna moč	P_{MPP} [W]	329,0	333,0	337,0
Kratkostični tok	I_{SC} [A]	11,61	11,61	11,77
Napetost odprtih spenk	U_{OC} [V]	36,5	36,6	36,8
Tok vršne moči	I_{MPP} [A]	11,04	11,12	11,21
Napetost vršne moči	U_{MPP} [V]	29,8	30,0	30,1

Temperaturne lastnosti:


Temperaturni koeficient toka	α	+ 0,045 %/°C
Temperaturni koeficient napetosti	β	- 0,250 %/°C
Temperaturni koeficient moči	γ	- 0,300 %/°C
NOCT		42 \pm 3 °C
Temperaturni razpon		- 40 °C do + 85 °C

Mehanske lastnosti:

Višina x širina x debelina	1.722 x 1.134 x 30 mm
Teža	22 kg
Sončne celice	108 serijsko vezanih polovičnih celic / 182 x 91 mm
Električni priključki	3 obvodne diode / združljivo z MC4 / IP 68
Dolžina kablov	Privzeta dolžina: 1.200 mm Na zahtevo (za pokončno usmeritev): 300 mm
Okvir	Eloksiran aluminij z luknjami za odvodnjavanje / čvrsto zasidrani kotniki
Steklo	3,2 mm debelo antirefleksno steklo/ DeflectPro / svetlost pod 10.000 cd/m ² *
Certificirana testna obremenitev (sneg / veter)	5.400 Pa / 2.400 Pa
Mehanska odpornost	Toča / Φ 25 mm / 83 km/h


Tolerance vrednosti so ± 5 %. Nedefinirane lastnosti proizvodov so v okviru popolne diskrecije BISOL Proizvodnje. * Podatki, ki jih navaja proizvajalec, so zgolj informativne narave.

Podatki o pakiranju:



Število modulov na paleto

35



Dimenzije embalaže: dolžina/širina/višina

175 x 116 x 128 cm



Možnost zlaganja v višino

3 palete



Teža pakiranja

794 kg



Število palet na tovor

30